

Description

Sol sportif à déformation surfacique composé de :

- (1) Parquet sportif contrecollé, 22mm 3 frises / Tongue & Groove.
 (2) Système à simple lambourde avec mousse PU intégrée.
 (3) Tarfilm: 1027006



PROPRIÉTÉS	STANDARDS	REFLEX M EVOLUTION
DÉCLARATION DE PERFORMANCE		
0020-0027-DoP-2020-01		
CLASSIFICATION		
Type de sol	EN 14904	Sol sportif à déformation surfacique
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Épaisseur totale	EN ISO 24340	56 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 13647	3.5 mm
Poids total	EN ISO 23997	15.9 kg/m ²
Largeur	EN ISO 24342	194 mm
Longueur	EN ISO 24341	2520 mm
EXIGENCE D'USAGE		
Glissance	EN 13036-4	80 à 110
Absorption des chocs	EN 14808	A4 ≥55% <75%
Déformation verticale	EN 14809	A4
Brillance	EN ISO 2813	≤45
EXIGENCES TECHNIQUES		
Rebond vertical du ballon	EN 12235	≥90%
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Abrasion	EN ISO 5470-1	≤0.8g
Résistance au poinçonnement	EN 1516	Conforme
Résistance aux charges roulantes	EN 1516 EN 1569	≤0.50 mm Conforme
PACKAGING		
Tarfilm	-	Rouleau de 120 m ²
Lambourdes avec mousse intégrée	-	2440 mm x 60 mm x 34 mm 4 unité/pack= 9.76lm (1 pack= 2.63 m ² installé)
Parquet contrecollé 22 mm	-	4 lames/pack (1.95 m ²)

Essences de bois disponibles



Guides d'installation et maintenance disponibles à la demande.

Données techniques en vigueur à la date de publication. (12/2020).

Les valeurs ci-dessus correspondent à des tests en laboratoire (pas de test in situ), et sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations.

Pour des informations techniques plus détaillées, veuillez contacter Tarkett Sports.

Les couleurs des produits montrées sur les photos ou échantillons sont à titre indicatif seulement. Il peut y avoir des différences de couleur, de brillance et de relief entre les produits vendus et les photos ou échantillons.